



# Producteigenschappen | Kalysta tegels

## Pictogram begrippenlijst

	Omschrijving	standaard test methode	Internationaal Standaard ISO 13006	gerectificeerd	niet gerectificeerd
	Gerectificeerd	BS EN ISO 10545-12	+/- 0,5%+	/-0.2%+	/-0.3%
	Vorstbestendig	BS EN ISO 10545-12	Geen zichtbare schade		

### Slijtklasse DIN EN 154 (I t/m IV) & ISO 10545 T.7 (V)



- Slijtgroep 1 & 2:** niet krasbestendig voor belopen met schoenen
- Slijtgroep 3:** licht krasbestendig voor oa badkamer en ruimtes zonder directe toegang van buitenaf.
- Slijtgroep 4:** goed krasbestendig voor ruimtes die je met schoenen betreedt, zoals hal, keuken en woonkamer.
- Slijtgroep 5:** zeer goed krasbestendig voor commercieel gebruik, terras, entrees en woonruimtes met huisdieren.

### Slipklasse volgens DIN51097 met blote voeten



- A:** gemiddelde grip voor droge vloeren
- B:** verhoogde grip voor natte vloeren
- C:** gemiddelde grip voor droge vloeren

### Slipklasse R-waarde volgens EN176 met schoenen



- R9:** droge ruimtes, hellingshoek >3° en <10°
- R10:** keuken, hellingshoek >10° en <19°
- R11:** badkamer, terras, natte ruimtes, hellingshoek >19° en <27°

### Tint variatie



uniforme uitstraling



lichte variatie, het algehele beeld is rustig en natuurlijk



gemiddelde variatie, kleurverschillen zijn duidelijker zichtbaar voor een levendig effect



grote variatie, voor een uniek en gevarieerd patroon

### Toepassing



wandtegels



vloertegels



wand & vloertegels